



LINDNER MIPOLAM CLASSIC



Lindner

Bauen mit neuen Lösungen

LINDNER MIPOLAM CLASSIC



Lagerbelag 0255 / Covering on stock 0255



0013 Pewter



0005 Steel



0303 Grey



0002 Platinum



0108 Pepper



0125 Truffle



0014 Brown



0006 Honey



0003 Ivory





0301 Beige



0122 Pineapple



0121 Green Leaf



0010 Azure



0123 Corallo



Bahnenware / Rolls



Fliesen / Tiles

Made in Europe

Vorteile auf einem Blick

LINDNER MIPOLAM CLASSIC

Richtungsorientierter, einschichtiger, durchgehend marmorierter Bodenbelag in Fliesen und Bahnen.

POLYURETHAN-OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Lindner Mipolam Classic ist mit einer werkseitigen Polyurethan-Oberflächenvergütung ausgestattet, die den Belag bei der Verlegung schützt und eine gute Grundlage für die Ersteinpflege bietet.

BESTMÖGLICHE INNENRAUMLUFTQUALITÄT

Der homogene Objektbelag weist VOC Emissionen von weniger als 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen) auf und trägt somit zu einer bestmöglichen Innenraumluftqualität bei.

The advantages at a glance

LINDNER MIPOLAM CLASSIC

Directional design, monolayer, continuously marbled covering, available in tiles and rolls.

POLYURETHANE SURFACE TREATMENT

Lindner Mipolam Classic surface is treated with polyurethane, which protects the covering during installation and provides a good foundation for the first maintenance.

BEST POSSIBLE INDOOR AIR QUALITY

The homogenous covering shows very low TVOC emissions of less than 10 µg/m³ (TVOC after 28 days) and thus contributes to an optimum indoor air quality.

Technische Daten/*Technical Details*

BESCHREIBUNG/DESCRIPTION			
Gesamtdicke/Total thickness	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2,0/2.0
Flächengewicht/Weight	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	3300
Bahnenbreite/Width of sheet	EN ISO 24341 [EN 426]	cm	200
Bahnenlänge/Length of sheet	EN ISO 24341 [EN 426]	m	20
Format Fliesen /Tile size	EN ISO 24342 [EN 427]	mm	608 x 608
KLASSIFIZIERUNG/CLASSIFICATION			
Produktnorm /Standard/Product specification	EN ISO 10581 [EN 649]	–	–
Europäische Klassifizierung/ European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse/Class	34 - 43
Brandverhalten/Fire rating	EN 13 501-1	Klasse/Class	B _f -s1
Begehaufladung/Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2 (antistatisch/antistatic)
Rutsicherheit/Slip resistance	DIN 51130/BGR 181	Klasse/Class	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN/PERFORMANCE			
Bindemittelgehalt/Type binder content	EN ISO 10581	Typ/Type	II
Maßstabilität/Dimensional stability	EN ISO 23999 [EN 434]	%	Fliesen/Tile ≤ 0,25/0.25 Bahnen/Rolls ≤ 0,40/0.40
Resteindruck/Residual indentation	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≈ 0,03/0.03
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)/ Castor chair test (type W)	ISO 4918 (EN 425)	–	OK
Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity	EN ISO 10456 (EN12524)	W/(m.K)	0,25/0.25
Lichtechtheit/Colour fastness	EN 20 105 - B02	Stufe/Degree	≥ 6
Oberflächenvergütung/Surface treatment	–	–	PUR
Verhalten gegenüber Chemikalien/ Chemical products resistance	EN ISO 26987 [EN 423]	–	beständig gegenüber Haushaltschemikalien, nicht färbenden, verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung/ resistant against household chemicals, non-colouring, diluted acids and alkaline solutions with short-term exposure
UMWELT/ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY			
TVOC (nach 28 Tage)/TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
CE KENNZEICHNUNG/CE MARKING			
CE	EN 14041	–	
		–	

Nachhaltigkeit/*Sustainability*



➤ **NEXTDC DATENCENTER, MELBOURNE**

NEXTDC ist Australiens führender, unabhängiger Datencenterbetreiber und legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Dieses Datencenter ist nach dem UTI Tier III Standard zertifiziert und die erste Anlage in Australien, welche eine 4.5 NABERS Einstufung für Datencenterinfrastruktur erreicht hat. NEXTDC setzt hier auf eine Kombination aus NORTEC- Gipsfaserdoppelbodenplatten und VENTEC-Stahl Lüftungsplatten auf einer etwa einen Meter hohen Unterkonstruktion aus Stützen mit Profilen.

➤ **NEXTDC DATA CENTRE, MELBOURNE**

NEXTDC is one of Australia's leading independent operators of data centres paying particular attention to sustainability. This data centre is certified according to the UTI Tier III Standard. Furthermore, it is the first facility in Australia obtaining a 4.5 NABERS classification for data centres. NEXTDC decided to go for a combination of NORTEC calcium sulphate panels and VENTEC steel ventilation panels being supported by a substructure with a height of approximately one meter consisting of pedestals and reinforcement profiles.



NextDC Datacenter, Melbourne, Australien

Photo: © Fretwell Photography

Lindner Group

Bahnhofstrasse 29 | 94424 Arnstorf

Deutschland | Germany

Phone +49 8723 20-3682 | Fax +49 8723 20-12427

floorsystems@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com